

FICHA TÉCNICA

PR-ECOREMOV

Removedor de Concreto en base agua bio-degradable

DESCRIPCIÓN

Líquido químicamente activo formulado para suavizar y remover el concreto acumulado en herramientas y equipos. PR-ECOREMOV está diseñado para ayudar a prevenir los efectos dañinos de la limpieza del concreto acumulado en las herramientas con sandblasting, martillos neumáticos u otros medios mecánicos.

- Cumple con normas V.O.C.
- No deteriora la mayoría de las superficies metálicas pintadas (i.e. automóviles)
- Disuelve el concreto y morteros de herramientas, equipos y formaletas
- Escarifica de manera segura pisos de concreto.

PROPIEDADES & BENEFICIOS

- Listo para usar— No necesita mezclarse
- Bio-degradable, no-corrosivo, bajo olor, en base agua, no contamina las aguas subterráneas
- Reduce los costos de mano de obra y daños a los equipos normalmente asociados con la remoción de la escoria de concreto endurecido
- Previene el daño a los equipos causados por la remoción mecánica como sandblasting o martillos

ESPECIFICACIONES

Cumpe con V.O.C. biodegradable/no-corrosivo

APLICACION

Aplicar con brocha o aspersor el PR-ECOREMOV sobre la superficie de concreto o mortero a ser removido a un rendimiento aproximado de 75 p.2 /gal. (1.8 m² /gal.) El metodo de inmersión es el mejor metodo de aplicacion, si es posible. Una ligera espuma se formara en la superficie. Deje penetrar y restriegue. Despues de que el concreto se ha suavizado, aplique una capa adicional y deje que el producto permanezca trabajando en la superficie por aproximadamente 10 minutos. Remover el concreto con una espátula. Si aun permanece algo de concreto, aplicar capas adicionales pueden ser necesarias. La capa final puede ser removida con agua a presion. Capas de concreto de mas de 1/4" (6 mm) puede requerir aplicaciones multiples. Si el concreto tratado se endurece antes de removerse, aplicar una capa adicional de PR-ECOREMOV para volver a suavizarlo. Dejar esta capa sobre el concreto de 10-15 minutos, luego remover el concreto suavizado como se indico anteriormente.

EMPAQUE

Totes de 264.20 galones (1000 L)

PRECAUCIONES & LIMITACIONES

- Aun cuando PR-ECOREMOV es relativamente seguro de usar, siempre utilice ropas protectoras (guantes de caucho, gafa protectora, etc.)
- No diluir. Diluir PR-ECOREMOV disminuira grandemente su efectividad.
- PR-ECOREMOV contiene un acido organico suave el cual puede oxidar ciertos metales si se dejà en contacto por prolongados periodos de tiempo. Despues que el concreto ha sido removido, enjuagar completamente el area con agua limpia
- La superficie del concreto a remover debe estar seca antes de aplicar el PR-ECOREMOV
- No permitir que el product se congele
- Las bajas temperaturas reducen la efectividad del PR-ECOREMOV.
- Un area pequena debe ser probada para determinar si el producto mancha las superficies de equipos nuevos.

ALMACENAJE

La vida de almacenaje del PR-ECOREMOV en su empaque original bien sellado es de 2 años a partir de la fecha de fabricacion. No permita la acumulacion de agua, suciedad u otros contaminantes. No deje congelar el producto.

